



Hardwax Oil

Zijdeglans / matte hardwax-olie op basis van natuurlijke oliën zoals Tung-olie, lijnolie, sojaolie en wassen. Voor alle soorten parket, plankenvloeren en ander hout.



Gebruiksaanwijzing

Toepassingen: DevoNatural Hardwax Oil is zowel op commerciële vloeren als op woonvloeren die intensief belopen worden toepasbaar. Het product is gemakkelijk aan te brengen en laat zich goed masseren in open houtporeën. Vormt na droging een goed afsluitende laag tegen indringend vuil en vocht. DevoNatural Hardwax Oil is op alle houtsoorten toe te passen: op parket, plankenvloeren, kurk, meubelen, houten wanden enz, en ook op poreuze stenen vloeren zoals terracotta. Door de waterbestendigheid ook te plaatsen op badkamerparket en meubelen.

- Gemakkelijk aan te brengen;
- Ook voor exotische houtsoorten;
- Zéér vochtbestendig;
- Matte of satijn afwerking;
- Aanbrengen en afwerken zonder aanzetten.

Bijzondere eigenschappen: parket, en het hout in het algemeen, blijft met DevoNatural Hardwax Oil elastisch en de oliefilm zorgt voor een hogere slijt- en vlekweerstand. Producten voor onderhoud, zoals reinigingszeep en vernieuwers, houden uw vloer in optimale conditie en verlengen de levensduur aanzienlijk.

Vorbereiding ondergrond: de ondergrond moet geschuurd, zuiver, droog, vetvrij en ontstofst zijn.

Vorbereiding product: goed schudden en roeren voor gebruik.

Aanbrengen: Aanbrengen in 2 lagen. De eerste laag dun aanbrengen met borstel, applicator of katoendoek en binnen de 15 min het overtollige verwijderen en opwrijven met niet pluizende katoenen doeken of inpolieren met rotatieve machine en dik wit of beige kussen. Werk af in stroken van 60 tot 80 cm. Indien nodig nog één keer de gehele vloer napolieren met dik wit kussen of vilten kussen, zodat al de overtollige olie zeer goed verwijderd is!

Droogtijd: 8 - 10 uur bij 22°C en RLV 60 % **leder contact met water vermijden gedurende de eerste 2 weken na het aanbrengen van DevoNatural Hardwax Oil.**

Afwerking: na 8 tot 10 uren kan men de 2^{de} laag aanbrengen op dezelfde manier dan de eerste laag. Door de wassen in het product kan men het oppervlak met geen andere producten nabewerken. DevoNatural Hardwax Oil leent zich echter wel uitstekend als (gekleurde) basis voor een afwerking met DevoNatural Solid Wax.

Overloopbaar: na 8 à 10 uren.

Volledige uithardingtijd: 7 dagen. Niet afdekken tijdens de uithardingtijd!

Verwerkingstemperatuur: 10 - 25°C.

Verbruik: 12 - 20 m²/L per laag, afhankelijk van de houtsoort, hardheid en de manier van aanbrengen.

Reiniging gereedschap: DevoNatural Diluent.

Onderhoud:

Dagelijks onderhoud: met stofzuiger en/of droge stofwisser

Wekelijks onderhoud: dweilen met DevoNatural Hardwax Cleaner. Gebruik voor het onderhoud steeds DevoNatural Hardwax Cleaner! Zeker geen huishoudelijke allesreinigers die de vloer kunnen verkleuren en dof maken!

Groot onderhoud en plaatselijke herstellingen: gebruik DevoNatural Intensive Cleaner en DevoNatural Hardwax Renewer.

Houdbaarheid: 2 jaar in originele gesloten verpakking.

Opgelet: alvorens te gebruiken goed oproeren en de kleur controleren a.u.b. ! Kleur effect afhankelijk van de houtsoort!

Hardwax Oil

Technische eigenschappen

Beschrijving (type):	Zijdeglans / matte hardwax parketolie op basis van natuurlijke oliën.
Basis:	Met alkyd en wassen verbeterde natuurlijke oliën, tungolie, lijnolie en sojaolie.
Karakteristieke eigenschappen:	Sneldrogende parketolie met een goede slijt- en vlekweerstand.
Verwerking:	
Ondergrond:	Dient geschuurd, droog, goed gereinigd en vrij van vet, olie, was en stof te zijn.
Materiaaltemperatuur:	10 – 25 °C.
Luchtvochtigheid:	40 – 70%.
Materiaalvochtigheid:	Afhankelijk van de houtsoort (bvb. eik tussen de 9 en 12%.)
Vorbereiding product:	Goed mengen voor gebruik. DevoNatural Hardwax Oil is klaar voor gebruik.
Pot life:	N.v.t.
Te verwerken door middel van:	Kwast, wax-applicator, niet pluizende katoenen doek of rotatieve machine en dik wit / beige kussen.
Te verdunnen/te reinigen met:	Gereedschap reinigen met DevoNatural Diluent.
Verbruik/uitstrijkvermogen:	12 - 20 m ² /L per laag, afhankelijk van de houtsoort, hardheid en de manier van aanbrengen.
Laagdikte:	Bij aanbrengen van 60 µm bedraagt de droge laagdikte ca 30 µm.
Afwerking:	Na ca 8 uur.
Fysische en chemische eigenschappen:	
Kleur(en):	Kleurloos, Cersé wit.
Reuk :	Oplosmiddel.
Consistentie:	Dik vloeibaar.
Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20 °:	20 sec (ISO 6mm)
Soortelijk gewicht 20 °C/dichtheid:	0,917 kg/l - methode: DIN 53217.
Vaste stoffen in gewicht:	51 – 52 %
VOC-gehalte:	48,2 %
Droging bij 20 °C/65% RV:	2 - 4 uren bij 22 °C en RLV 60 % bij mechanisch inpolieren. Anders, 6 à 18 uur. Ieder contact met water vermijden gedurende de eerste 2 weken na het aanbrengen van DevoNatural Hardwax Oil.
Volledige uitharding:	7 dagen. Niet afdekken tijdens de uithardingstijd!
Glans (H.60 °):	15 - 30 GU, afhankelijk van het schuren en de manier van aanbrengen.
pH 20 °C:	
Oplosbaar in water 20 °C:	Neen
Dampspanning/20 °C, mBar:	N.v.t.
Vlampunt:	62 °C
Zelfontbranding bij:	N.v.t.
Afschuifsterkte:	N.v.t.
Houdbaarheid:	2 jaar in originele gesloten verpakking.
Veiligheid:	Bevat: 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. Waarschuwing: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Ecologische informatie:	
Biologisch afbreekbaar:	Neen
Verwijdering:	Restanten beschouwen als chemisch afval en verwerken volgens de plaatselijke overheidsvoorschriften.
Levering/vervoer:	
Verpakking(en):	100 ml, 1 L en 5 L
© Devomat Industries NV - rev. 2018-03-16a	Opmerking: Deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.